




 **STANDARD PLUS**



- Excelente equilibrio entre economía y prestaciones
- Fácil de limpiar y mantener
- Diseños direccionales suaves

STANDARD PLUS


Formato: Rollo 



21003497



21003499




21003910



21003922



21003494



21003919




21003492



21003479



21003917




21003488




21003493



21003916



21003923



21003498*



21003924*

*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA




- Excelente equilibrio entre economía y prestaciones
- Fácil de limpiar y mantener
- Diseños direccionales suaves

STANDARD PLUS

Formato: Rollo 




21003911*




21003482*




21003912*



21003913*



21003915*



21003496*




21003496*




21003920*




21003485*




21003918*




21003495*



21003500*



21003484*



21003914*

*CONSULTAR TIEMPOS DE ENTREGA

PAVIMENTO VINÍLICO
HOMOGÉNEO
COMPACTO

**Standard Plus
1.5 mm**

Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto concebido para áreas comerciales. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES		NORMAS	Standard Plus 1,5mm
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581		Pavimento vinílico homogéneo monocapa
Clasificación al uso	ISO 10874		Comercial: 32 Industrial: 41
Clasificación capa de uso	ISO 10581		Tipo II
Certificado CE			Si
CARACTERÍSTICAS GENERALES		NORMAS	Standard Plus 1,5mm
Tratamiento de Protección			PUR
Espesor total	ISO 24346 - EN 428		1,5 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430		2400 g/mE
Formato	ISO 24341 (rollo)		231m x 2 m
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		NORMAS	Standard Plus 1,5mm
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2		Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE Idóneo
Emisiones COV	AgBB/DIBt		≤10 µg/ma (después de 28 días)
Resistencia a hongos y bacterias	ISO 846: Part C		No favorece su crecimiento
Comportamiento a productos químicos	ISO 26987		Buena resistencia
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893		R9 ≥0,3
Punzonamiento estático	ISO 24343-1		Valor norma: ≤ 0,10mm Resultado obtenido: 0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999		≤ 0,40% (rollos)
Resistencia sillas con ruedas	ISO 4918		Idóneo
Comportamiento electrostático	EN 1815		< 2KV
Calefacción radiante			Idóneo - max 27°C
Resistencia térmica	EN 12667		Aprox. 0,01 mE K/W
Solidez de colores	EN ISO 105-B02		Nivel ≥6
Resistencia juntas	EN 684		Valor medio: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
Colores			12

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles a ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.



CENTRAL: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel:(34)91 358 00 35 - Fax:(34)91 358 06 19
Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ªB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90
Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ªPlta - Pta 12 - San Cugat del Vallés - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03

PAVIMENTO VINÍLICO
HOMOGÉNEO
COMPACTO

**Standard Plus
2.0 mm**

Descripción

Pavimento vinílico homogéneo compacto concebido para áreas comerciales. Exento de Ftalatos para una mejor calidad del aire interior.

ESPECIFICACIONES	NORMAS	Standard Plus 2.0mm
Tipo de Pavimento	EN ISO 10581	Pavimento vinílico homogéneo monocapa
Clasificación al uso	ISO 10874	Comercial: 34 Industrial: 43
Clasificación capa de uso	ISO 10581	Tipo II
Certificado CE		Si
CARACTERÍSTICAS GENERALES	NORMAS	Standard Plus 2.0mm
Tratamiento de Protección		PUR
Espesor total	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Peso total	ISO 23997 - EN 430	3300 g/mE
Formato	ISO 24341 (rollo) ISO 24342 (losetas)	23lm x 2 m 50 x 50 cm - 24 losetas x caja = 6,0mE 61 x 61 cm - 14 losetas x caja = 5,21mE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMAS	Standard Plus 2.0mm
Reacción al fuego	EN 13501 - 1 EN ISO 9239 - 1 EN ISO 11925 - 2	Clase Bfl s1 ≥ 8 kW/mE Idóneo
Equipamiento Marino	IMO FTPS Part 5 and 2	 0575
Emisiones COV	IMO Res. A653	≤10 µg/ma (después de 28 días)
Resistencia a hongos y bacterias	AgBB/DIBt	No favorece su crecimiento
Comportamiento a productos químicos	ISO 846: Part C	Buena resistencia
Resistencia al deslizamiento	ISO 26987	R9
Punzonamiento estático	DIN 51130 EN 13893	≥0,3 Valor norma: ≤ 0,10mm
Estabilidad dimensional	ISO 24343-1 ISO 23999	Resultado obtenido: 0,04mm ≤ 0,40% (rollos) ≤0,25% (losetas)
Resistencia sillas con ruedas		Idóneo
Comportamiento electrostático	ISO 4918	< 2KV
Calefacción radiante	EN 1815	Idóneo - max 27°C
Resistencia térmica	EN 12667	Aprox. 0,01 mE K/W
Solidez de colores		Nivel ≥6
Resistencia a la tracción	EN ISO 105-B02	Valor medio: ≥ 240 N/50mm Valor individual: ≥ 180 N/50mm
Colores	EN 684	30

Estas informaciones dadas a título indicativo son susceptibles de ser modificadas. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación limpieza y mantenimiento de Tarkett. Contacte con cualquier delegación para obtener mayor información.



CENTRAL: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19
Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur: Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel:(34)91 358 00 35 - Fax:(34)91 358 06 19
Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias: Moratín, 14 - 8ªB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90
Dirección Regional Noreste: Pau Vila, 22 - 3ªPlta - Pta 12 - San Cugat del Vallés - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03